Colle Sol Polyvalente

Colle vinylique sans solvants pour différents revêtements de sols en dalles ou en lés.

Domaine d'utilisation:

La *Colle Sol Polyvalente* de decotric s'utilise pour coller des revêtements PVC, revêtements CV, linoléum, aiguilletés, non-tissés et revêtements textiles même sur supports non absorbants tels que le PVC.
La colle est résistante aux sièges à roulettes selon la norme DIN 68131, idéale pour le chauffage par le sol, sans plastifiants et très pauvre en émanations chimiques et odeurs selon la norme EC 1 plus.

Données techniques:

Matière première:	dispersion de résine synthétique terpolymère, carbonate de calcium, éther de résine naturelle, eau
Densité:	env. 1,3 g/cm^3
PH:	6 – 7
Consommation:	dents A2: 200 – 300 g/m^2 dents B2: 350 – 450 g/m^2
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

Préparation du support:

Le support doit être sec, solide, plan et exempt d'agents de séparation (graisse, poussière, huile de décoffrage, etc.). Egaliser les trous, fissures et irrégularités du support avec un enduit de ragréage de sols. Traiter les supports farineux, friables ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric.

Mode d'emploi:

Etaler la *Colle Sol Polyvalente* de decotric avec un peigne à colle (dents A2 pour PVC, latex, etc. / dents B2 pour textiles, etc.) sur la moitié du support. Laisser gommer 10 minutes en application sur supports absorbants (ragréage, chape anhydrite, béton, bois non traité) ou 30 à 60 minutes sur supports non absorbants (carrelage, aggloméré, parquet vitrifié, PVC) et poser le revêtement. Renouveler le travail pour l'autre moitié du revêtement.
Le temps de séchage dépend de la capacité d'absorption du support, de l'aération de la pièce et de la température ambiante et du support.
La soudure des revêtements PVC est possible après 24 heures.

Suivre les instructions de pose des fabricants de revêtements de sols. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 10°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Délai de stockage:

Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Article n°:

095

Conditionnements:

Pot de 750 g
Seaux de 3 kg, de 5 kg, de 10 kg et de 18 kg